



СЦ01

Система менеджмента качества сертифицирована
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

рег. № ФЦС RU.B1447.МК02.0004 с 31.03.2018

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU C-RU.СЦ01.В.00359/21
Срок действия с 19.02.2021 по 18.02.2022АО «Искитимцемент»
633209, Новосибирская область,
г. Искитим, ул. Заводская, 1а
тел./факс: (38343) 2-35-02 / 4-93-75
E-mail: info@iskcem.ru
www.iskcem.ruДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 13374**ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б**
ГОСТ 31108-2016(портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком (Ш)
от 6% до 20%, класса прочности 32,5, быстротвердеющий)Партия № 181 Дата отгрузки 5.06 2021г.Номер вагона (машины) Мв.раКласс прочности **32,5Б**

Содержание минеральной добавки:

гранулированный доменный шлак, %, норма **от 6 до 20**, факт. 18

Технологическая добавка «Полипласт ТД – 050.59В»

(сухое состояние), %, факт. **0,01**Нормальная плотность цементного теста, %, **25,00 ± 1**Признаки ложного схватывания нет
(есть, нет)Значение удельной эффективной активности естественных
радионуклидов в цементе (A_{эфф.}) **115,0** Бк/кгГарантийный срок **45 суток***

ОТК

Средняя активность при пропаривании 30,7 МПа, что соответствует
1 группе по эффективности пропаривания для ПЦ 400-Д20 по ГОСТ 10178-85.* навалом – изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при
соблюдении правил его транспортирования и хранения на момент поставки, но не более 45
суток с даты отгрузки.в таре – изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта при
соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 45 суток с даты отгрузки.